

BIO TOP 3[®]

Gramvægt	ISO 536	g/m ² (± 4 %)	80	90	100	120	160	200	250	300*
Tykkelse	ISO 534	µm (± 4 %)	106	122	128	153	204	245	307	388
Ruhed	ISO 8791-2	Bendtsen sec (± 50)	200	200	200	200	200	200	200	180
Opacitet	ISO 2471	% (min.)	84	87	87	90	92	92	97	98
Hvidhed	ISO 2470	D65 % (± 2)	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5

Forbehold for tekniske ændringer

* kun i fabrikation

Overflade	Bestrygning	Trykteknik	Datablade opdateret	
tonet matglittet	ubestrøget	offset preprint, laser & inkjet i 80 + 160 g/m ²	2.05.2013 / SB	
Aldersbestandig	Legetøjssikkerhedsstandard		Fødevaregodkendt	Emballagedirektiv
ISO 9706	EN 71/3		BfR XXXVI	94/62 EC
Miljøledelse	Miljøcertificering	Miljøcertificering	Kvalitetsledelse	Arbejds miljøledelse
ISO 14001	EU Ecolabel AT/11/001	FSC Mix Credit	ISO 9001	OHSAS 18001