

MAESTRO[®] extra

Gramvægt	ISO 536	g/m ² (±4%)	50	60	70	80	90	100	120	160	200	250	300
Tykkelse	ISO 534	µm (±4%)	70	85	96	107	119	131	153	202	271	333	400
Ruhed	ISO 8791-2	Bendtsen ml/min (±50)	200	200	140	140	140	140	140	140	140	140	140
Opacitet	ISO 2471	% (min.)	81	87	90,5	92,5	93,5	95	96	97,5	99	99	99
Hvidhed	ISO 2470	D65 % (±1,5)	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5	113,5
Hvidhed CIE	ISO 11475	% (±3)	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169

Forbehold for tekniske ændringer

Overflade	Bestrygning	Datablade opdateret	
matglittet	ubestrøget	20.06.2013 / SB	
Aldersbestandig	Kopipapirstandard	Kvalitetsledelse	Arbejdsmiljøledelse
ISO 9706	EN 12281	ISO 9001	OHSAS 18001
Miljøledelse	Miljøcertificering	Miljøcertificering	
ISO 14001	EU Ecolabel AT/11/001	FSC Mix Credit	