

PROFI *silk*

Gramvægt	ISO 536	g/m ²	90	100	115	130	150	170	200	250	300	350	400*
Tykkelse	ISO 534	µm	74	82	94	107	125	141	168	225	282	347	412
Volumen	ISO 534	cm ³ /g	0,82	0,82	0,82	0,82	0,83	0,83	0,84	0,90	0,94	0,99	1,03
Ruhed	ISO 8791-4	PPS µm	1,4	1,4	1,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
Glans	ISO 8254-1	Tappi 75° %	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Opacitet	ISO 2471	%	91	92,5	94,5	95	96,5	97,5	98	98,5	99	99,5	99,5
Hvidhed	ISO 2470-2	D65/10° %	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Hvidhed CIE	ISO 11475	D65/10° %	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127

Forbehold for tekniske ændringer

* kun i fabrikation

Overflade	Bestrygning	Aldersbestandig	Datablade opdateret
silkemat	tripelbestøget	ISO 9706	07.04.2014 / SB
Fødevaregodkendt	Legetøjssikkerhedsstandard	Emballagedirektiv	Kvalitetsledelse
BfR XXXVI	EN 71/3	94/62 EC	ISO 9001
Miljøledelse	Miljøcertificering	Miljøcertificering	Arbejds miljøledelse
EMAS ISO 14001	FSC Mix Credit	PEFC kan fås i fabrikation	OHSAS 18001